



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CLASSIC

**lakier do parkietów o wysokiej
odporności na zarysowania**

Zakres stosowania:

Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy przeznaczony jest do lakierowania drewna i materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń, takich jak podłogi drewniane, parkiety, boazerie i drewniane elementów wyposażenia wnętrz. Ze względu na wysoką dekoracyjność oraz odporność na ścieranie wyrób polecany jest do malowania powierzchni w budynkach mieszkalnych, biurach, szpitalach, salach szkolnych, a także innych obiektach użyteczności publicznej.

Główne cechy:

- ⇒ Wysoka trwałość
- ⇒ Wysoka odporność na ścieranie
- ⇒ Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Kolor	bezbarwny
Wygląd powłoki	połysk, półmat
Czas wypływu, kubek wypływowy 4 mm, [s]	18÷35
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,020 ÷ 1,035 (połysk) 1,000 ÷ 1,020 (półmat)
Ilość warstw	3 (parkiet) 2 (boazeria)
Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 1), [h]	- 4

Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 3), [h]	- 8
Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 6), [h]	- 24
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 12
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, blacha parkieciarska
Wydajność przy jednej warstwie	do 10 m ² /l
Rozcieńczalnik	do lakieru Domalux Super

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być suche i czyste bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających.
- Stare powłoki lakierowe należy wycyklinować i usunąć pył z powierzchni.
- W celu zabezpieczenia podłoża przed ciemnieniem należy zagruntować lakierem podkładowym Domalux Capon Extra. Do lakierowania drewna egzotycznego należy stosować lakier wiążący Domalux Exotic Primer.
- Po wyschnięciu, tj. po około 3 h (czas minimalny), malowaną powierzchnię należy wygładzić przecierając lekko papierem ściernym nr 150 -180 a następnie dokładnie odpylić. Tak przygotowane podłoże nadaje się do malowania.

2. Malowanie

- Przed przystąpieniem do malowania lakier należy każdorazowo starannie wymieszać.
- W razie potrzeby dopuszcza się dodatek rozpuszczalnika w ilości max 2% obj. Rozcieńczalnik należy dodawać bezpośrednio przed aplikacją.
- Do lakierowania najkorzystniej stosować wałki malarskie z krótkim włosiem 4-6 mm, odporne na działanie rozpuszczalników.
- Po dokładnym usunięciu pyłu z powierzchni drewnianej, nakładać kolejne warstwy lakieru DOMALUX w odstępach 12 h, przedostatnią warstwę lakieru zaleca się przeszlifować papierem ściernym nr 180 - 240.
- W przypadku lakierowania w odstępach dłuższych niż 24 h przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru, powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym nr 150 - 180 i dokładnie odpylić.
- Zalecane jest nakładanie lakieru w cienkich warstwach oraz zapewnienie wymiany powietrza.
- Dodatkowe efekty dekoracyjne można uzyskać poprzez zastosowanie na surowe drewno Bejcy do podłóg drewnianych.

3. Dodatkowe informacje

- Optymalna temperatura przy malowaniu i suszeniu powłok powinna wynosić +15 do + 25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłużają czas schnięcia i utwardzania powłok lakieru.
- Możliwość delikatnego użytkowania powłok, po co najmniej 48 h schnięcia w temperaturze 20°C.
- Przy malowaniu powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne (np. podłogi), powłoki należy sezonować, co najmniej 7 dni przed oddaniem do eksploatacji. Przy malowaniu boazerii i drewnianych elementów wyposażenia wnętrz wystarczy naniesienie 1 -2 warstw lakieru.
- Niedostateczne wietrzenie pomieszczeń w czasie lakierowania i przez 2-3 dni po zakończeniu prac może spowodować powstanie przebarwień na ścianach i sufitach świeżych powłok farb emulsyjnych.
- Zaleca się ostateczne malowanie ścian po wysezonowaniu powłoki lakieru Domalux, zwłaszcza w przypadku braku możliwości intensywnego wietrzenia (np. w okresie zimowym).
- Niskie temperatury i zaniżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych (produkt reaguje z wilgocią z powietrza).
- **Domalux Classic półmat nie może być stosowany w salach gimnastycznych.**
- W celu przedłużenia trwałości, powłokę konserwować środkami przeznaczonymi do powierzchni lakierowanych.
- W celu poprawy estetyki wymalowań zaleca się stosowanie do odpylania powierzchni ściereczki antystatycznej oraz unikania przeciągów.
- Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do lakieru Domalux Super.
- Pomieszczenie przed malowaniem odpowiednio uprzątnąć i zabezpieczyć przed ruchami powietrza.
- Narzędzia przed użyciem należy odpowiednio przygotować w celu usunięcia luźnych cząstek mogących pozostać w powłoce.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



PIĘKNO TWOJEGO DOMU

strona 4

Norma: ZN-SKDP-035
Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU: 24.30.12-70.00
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR) 600g/l (2007).
Produkt zawiera max. 600 g/l.**

Opakowanie handlowe 1L, 5L
