



Karta techniczna

Acryl-Holzsigel

Lakier bezbarwny

Malowanie: pędzlem, wałkiem, natryskiem

Dysza: 1,5 mm 0,279 mm

Ciśnienie: 3,5 bar około 160 bar

Kolor:

Bezbarwny.

Stopień połysku:

Wysoki połysk lub jedwabisty mat.

Rodzaj środka wiążącego:

Acryl-Urethan-Kombination.

Gęstość:

Okolo 1,0 g /cm³

Zastosowanie:

Lakier jednokomponentowy do malowania wewnątrz podłóg drewnianych, parkietów [przy normalnym obciążeniu. Nadaje się do lakierowania mebli, drzwi, profili boazerijnych - wewnątrz.

Właściwości:

Acryl-Holzsigel jest wodorozcieńczalnym, odpornym na ścieranie jednokomponentowym do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz. **Acryl-Holzsigel** jest bezzapachowy, odporny na działanie promieni słonecznych, niepalny, nie zawiera metanolu, łatwy w stosowaniu.

Odporność na chemikalia: nie odporny na działanie silnych zasad, kwasów i rozpuszczalników, plamy powstałe z tych substancji należy natychmiast wysuszyć.

Mieszanie: Nie mieszać Andersen innymi produktami.

Odporność na wpływy atmosferyczne: Bardzo dobra.

Podłoże:

Podłoże musi być czyste, suche, odkurzone i odtłuszczone.

Prowadzenie prac:

Wszystkie rodzaje drewna (obciążone mechanicznie np. podłogi)

W zależności od chłonności podłoża zagruntować rozcieńczonym, 5-15%, Acryl-Holzsigel.

1 powłoka: malować nierozcieńczonym Acryl-Holzsigel

1 – 2 powłoka końcowa: malować nierozcieńczonym Acryl-Holzsigel

Wskazówki praktyczne:

Najlepsze rezultaty osiąga się nanosząc minimum 3 powłoki, nierozcieńczonym lakierem na podłogi drewniane lub inne obciążone powierzchnie.

Przed naniesieniem ostatniej warstwy powierzchnię zmatować drobnym papierem ściernym (180/240) i odkurzyć.

W przypadku malowania podłóg nanosić jedną powłokę dziennie. Dbać o dobrą wentylację podczas prowadzenia prac.

Uwagi:

Acryl-Holzsigel jest odpornym na ścieranie jednokomponentowym lakierem bezbarwnym, stosowanym do drewna wewnątrz pomieszczeń. **Acryl-Holzsigel** jest prawie bezwonny i może być stosowany w pomieszczeniach w obecności ludzi, zwierząt i roślin.

Rozcieńczanie:	Czysta woda (o jakości wody pitnej)
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć wodą.
Przechowywanie:	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Opakowania:	375 ml, 750 ml, 2,5l.
Zużycie:	Okolo 8 - 12 m ² /l w zależności od powłoki malarskiej o chłonności drewna. Do dokładnego obliczenia zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego.
Czas schnięcia:	Nie przyczepny dla kurzu – po około 40 minutach Nie klei się przy dotyku – po około 4 godzinach Można szlifować – po około 4 - 6 godzinach Nadający się do chodzenia – po około 12 - 14 godzinach Pełne obciążenie – po około 7 dniach
Temperatura podczas prac:	Od +15°C do +20°C dla podłoża i powietrza podczas prowadzenia prac i podczas schnięcia.
Wskazówki:	Przy stosowaniu materiałów niegroźnych dla środowiska należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać oparów. Podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu dbać o dobrą wentylację. W przypadku kontaktu z oczami i skórą – przemyć natychmiast wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji i wód gruntowych. W przypadku produktów wodorocieńczalnych narzędzia umyć w wodzie z dodatkiem detergentów.
Utylizacja:	Tylko puste opakowania nadają się do recyklingu. Resztki produktu utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów: 08 01 03 lub 08 01 05.

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.

düfa – Polska Sp. z o.o. ul.Żernicka 296 54-510 Wrocław

071/354-59-71