



ACRYL ANTI-CRACK AKRYL DO FARB LATEKSOWYCH

3.20

MALOWANIE BEZ RYS I ODBARWIEŃ

Produkt	Modyfikowany, plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, o unikalnej skuteczności malowania, bez rys, spękań i odbarwień w powłoce farby
Właściwości	- redukuje do minimum ryzyko spękań i rys w powłoce farby przy malowaniu fug akrylowych (bardzo wysoka kompatybilność akrylu z farbami, w tym z farbami wewnętrznymi, matowymi, tzw. jednokrotnego krycia, często gęstymi, tzw. nie kapiącymi, o dużym udziale wypełniaczy i małym udziale spoiwa) - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe działanie wody lub wilgoci, bez możliwości skutecznego wysychania) - trwale plastyczno-elastyczny - odporny na spękania i rysy skurczowe - nigdy nie twardnieje - doskonała przyczepność do tynków, gipsów i drewna (także do wilgotnych powierzchni) - bez rozpuszczalników (znikoma woń) - łatwy w profilowaniu - neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)
Zastosowania	- wypełnianie pęknięć, rys, szczelin, połączeń w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle, drewno) - uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, parapetów, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, ram okien i drzwi, cokołów, gzymsów, kasetonów, rozet
Kolor	biały
Opakowanie	300 ml – plastikowy kartusz
Okres trwałości	24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja akrylowa
Ciężar właściwy	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,61 g/ml
Temperatura aplikacji	od +5°C do +40°C
Tempo aplikacji	260 g/min (Φ 3 mm / 4 bar)
Ściekanie	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Czas obróbki	do 10 minut (w temp. 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%)
Szybkość utwardzania	ok. 1 mm na dobę
Czas całkowitego utwardzenia	od 1 do kilku dni (w zależności od temperatury, wilgotności, wentylacji, rodzaju podłoża, kształtu spoiwy)



Moduł 100%	wg ISO 8339: 0,70 MPa (N/mm ²)
Twardość Shore (typ A)	wg DIN EN ISO 868: 40
Dopuszczalne odkształcenia spoiny	7,5%
Odporność na mróz w transporcie	do -15°C
Odporność termiczna po utwardzeniu	od -20°C do +75°C

KSZTAŁTOWANIE SPOIN

Szerokość 5-10 mm	Stosunek 1:1 (szerokość / głębokość), gdzie minimalna szerokość i głębokość spoiny wynosi 5 mm.
Szerokość > 10 mm	Stosunek 2:1 (szerokość / głębokość), ale minimalna głębokość spoiny wynosi 10 mm, a maksymalna 15 mm.

Uwaga	W celu uzyskania właściwej głębokości spoiny i nie dopuszczenia do trójkątnego styku uszczelniacza z podłożem, zastosować sznury dylatacyjne.
--------------	---

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni	drewno i materiały drewnopochodne, stal, metale, beton, tynki, gładzie, gipsy, płyty g-k, ceramika budowlana, kamień, PCW, styropian, powierzchnie emaliowane, glazurowane, lakierowane
Przygotowanie	Bardzo porowate i chłonne podłoża jak gips, beton komórkowy, piaskowiec należy zagruntować. W tym celu rozcieńczyć akryl z wodą w proporcji 1:2 i zagruntować ww. podłoża. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.
Stan podłoża	Powierzchnia czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pyłu, tłuszczu, oleju, smaru, rdzy, luźnych kawałków starych uszczelniaczy, kitów, klejów, łuszczących się powłok malarskich, lakierowych i innych zanieczyszczeń podobnego typu. Porowate podłoża nie muszą być całkowicie suche.

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia	Pistolety ręczne lub pneumatyczne
Zalecenia	Zdjąć dyszę, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić dyszę na kartusz i obciąć końcówkę dyszy pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 10 minut od nałożenia akrylu.
Ograniczenia	Nie stosować do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenu, kauczuku i powierzchni bitumicznych. Na zewnątrz stosować tylko w suchych warunkach. Zapewnić dobre warunki schnięcia przez min. 5 h od aplikacji.



Den Braven

Ograniczenia	Z uwagi na ogromną różnorodność farb, przed malowaniem akrylu zawsze przeprowadzić test i ocenić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania.
Czyszczenie	Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.
Bezpieczeństwo	Patrz: Karta charakterystyki 3.20 UWAGA: Chronić przed dziećmi.
Atesty	PN-EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P

Powyższe informacje są wynikiem badań i doświadczeń własnych Den Braven, co stanowi podstawę ich rzetelności oraz wiarygodności. Producent nie może przewidzieć wszystkich możliwych obszarów użycia swoich produktów. Ponadto sposób użycia produktów jest poza jego wiedzą i kontrolą. Dlatego użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy dobór i zastosowanie produktu do zamierzonego przez siebie użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jego wyrobów.

17/05/2016