

TYTAN – SZPACHLA DEKARSKA

SZPACHLA DEKARSKA jednoskładnikowa plastyczna masa uszczelniająco- klejąca z dodatkiem włókien syntetycznych, przeznaczony głównie do łączenia, zabezpieczania i uszczelniania dachów oraz innych elementów bitumicznych i metalowych. Dzięki zawartości asfaltów szpachla ma bardzo dobrą przyczepność do większości typowych powierzchni budowlanych np. betonu, tynku, drewna, papy, powłok bitumicznych, blachy ocynkowanej, galwanizowanej, stali tworząc trwałą, wytrzymałą i wodoszczelną spoinę odporną na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Nie zawiera azbestu.

BENEFITY:

na wilgotne i suche podłoże
bardzo dobra przyczepność
łatwość aplikacji

ZASTOSOWANIA

- wypełnianie pęknięć, złączy i szczelin w pokryciach dekarских;
- wypełnianie złączy, np. przy łączeniu płyt falistych i profilowanie brzegowe;
- uszczelnianie kominów, rynien i podokienników;
- mocowanie dachówek tradycyjnych i syntetycznych;
- wzajemne łączenie arkuszy papy oraz łączenie z innymi elementami konstrukcyjnymi.
- Wypełnienie bruzd i styków podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków np. na styku, fundament - ściana, ściana piwnic-ściana parteru
- Uszczelnienia na połączeniach rynien, koszy i rur spustowych
- Uszczelnienia przeciekających pokryć dachowych wykonanych z papy, dachówki, płyty falistej i płaskiej, blachy i innych.

DANE TECHNICZNE

* Kolor	- czarny
* Konsystencja	- jednorodna masa plastyczna
* Baza	- mieszanina żywic bitumicznych (asfaltów) i włókien syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych,
* Gęstość	- ok. 1,25 g/cm ³
* Odporność termiczna	- od - 50 °C do + 90 °C
* Temperatura nakładania	- od +10 °C do + 35 °C
* Malowalność	- zalecana po uformowaniu się warstwy zewnętrznej
* Czas obróbki	- do 15 min.
* Wydajność	- 1 kg/ ok. 10 m ² powierzchni przy grubości warstwy 1mm

SPOSÓB UŻYCIA:**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

- Łączone powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
- Na wilgotnych i wysychających powierzchniach utrzymuje się również dobre przyleganie.
- Usunąć wszystkie luźne cząsteczki osłabiające przyczepność do powierzchni łączonych.
- Do związania luźnych drobin kurzu i pyłu z podłoża można zastosować grunt.

UKŁADANIE SZCELIIWA

- Szczeliwa układamy za pomocą szpachelki lub wyciskacza
- Upewniamy się czy ułożone szczeliwo dostatecznie dociśnięte jest do powierzchni uszczelnianych.
- Spoiny wygładzamy czystą i gładką szpatułką mocząc ją w detergentach np. mydła i wody.

ZAKOŃCZENIE PRAC

- Zabrudzone narzędzia i inne powierzchnie możemy oczyścić stosując dowolny rozpuszczalnik organiczny, np. ksylen.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I AKTAMI NORMATYWNYMI

Produkt posiada Atest Higieniczny nr HK/B/1524/01/2001 Państwowego Zakładu Higieny oraz spełnia wymogi normy PN-B-24620:1998

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE %

Okres przechowywania do 12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze +5 °C do + 25 °C.

Kod produktu	kolor	Zawartość produktu	opakowanie	Kod kreskowy nr:	Ilość sztuk w kartonie	Waga 1 szt. w kg
0290	CZARNY	310 ml	Kartusz	590 3518 00290 8	12	0,45 ± 3 %
0234	CZARNY	1 kg	puszka	590 3518 00234 2	6	1,25 ± 3 %
0236	CZARNY	5kg	puszka	590 3518 00236 6	2	6,15 ± 3,

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

- Przestrzegać ogólnych zasad BHP, podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić.
- Nie wdychać oparów
- Produkt łatwo palny
- Nieutwardzony produkt może działać drażniąco na błony śluzowe i oczy.
- W przypadku dostania się do oka przemywać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem i pokazać mu opakowanie produktu.
- Chronić przed dziećmi.
- Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa. Karta bezpieczeństwa dostępna jest u lokalnego przedstawiciela firmy.

Data opracowania 29.03.2004 r

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych.

Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.