



karta tech.
nr.10.06

Pattex S.O.S.- super klej „żel”

Klej błyskawiczny

WŁAŚCIWOŚCI

- **szybkoschnący**
- **łatwy w użyciu**
- **przezroczysty**
- **nie kapiedłuższy czas na dopasowanie klejonych elementów do powierzchni pionowych**
- **do wewnątrz**

ZASTOSOWANIE

Pattex S.O.S. super klej „żel” – jest jednoskładnikowym, błyskawicznym klejem, do klejenia i naprawiania różnego rodzaju przedmiotów. Doskonale klei: drewno, gumę, skórę, porcelanę, metal, papier, tekturę, korek oraz większość tworzyw sztucznych. Zastosowana żelowa konsystencja sprawia, że klej nie kapie, nie rozlewa się i jest łatwy w dozowaniu. Zapewnia dłuższy czas na dopasowanie klejonych elementów. Doskonale nadaje się do prac wykonywanych na płaszczyznach zarówno poziomych jak i pionowych oraz do klejenia większych powierzchni. Dzięki swojej konsystencji klej nie wsiąka w materiał, co umożliwia zastosowanie do klejenia chłonnych materiałów takich jak drewno, papier itp. Zastosowanie specjalnego opakowania z metalowym sztyftem wewnątrz nakrętki zapobiega zapychaniu się dozownika, dzięki czemu klej jest gotowy do powtórnego użycia. Nie stosować do polipropylenu (PP), polietylenu (PE), teflonu, silikonu, szkła, bardzo miękkiej skóry i piany.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, odtłuszczone oraz dobrze dopasowane.

WYKONANIE

Przed rozpoczęciem klejenia należy przekręcić nakrętkę wraz z dozownikiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara przerywając membranę zabezpieczającą. Należy odkręcić nakrętkę w odwrotną stronę i nałożyć cienką warstwę kleju na tylko jedną przygotowaną powierzchnię. Następnie natychmiast złączyć klejone powierzchnie i mocno docisnąć do momentu związania kleju, czas ten wynosi 15-60 sekund. W celu uzyskania pełnej siły klejenia zalecane jest nie obciążanie klejonego elementu. Pełną wytrzymałość sklejone elementy osiągają po 12-24 godzinach, w zależności od warunków w jakich jest aplikowany materiał.

Wszelkie zabrudzenia oraz nadmiar kleju natychmiast wytrzeć np. przy użyciu chusteczki. Związany klej można usunąć tylko mechanicznie.

UWAGA

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +21°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.

Produkt zawiera substancje drażniące, działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału, ale nie może zastąpić przygotowania wykonawcy.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 30 miesięcy od daty produkcji podanej na zgrzewie tubki. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem silnego światła oraz źródeł ciepła.

OPAKOWANIA

Opakowanie: metalowa tubka 2g

DANE TECHNICZNE

Baza: cyjanoakrylan etylowy

Kolor: przezroczysty

Czas wiązania: od 5-30 sekund w zależności od warunków otoczenia

Pełna wytrzymałość klejonego elementu: osiągnięta jest po 12-24 godzinach

Wytrzymałość na ścinanie: 10-20 N/mm² (wg ISO 4587)
